

SELLADOR DE POLIURETANO K-PU40

ESPECIFICACIONES

TÉCNICAS

Color del producto:
Blanco/Negro/Gris.

Película seca:
N/A

Olor:
Característico.

Consistencia:
Viscoso.

Viscosidad:
N/A

pH:
N/A

Sólidos:
N/A

**Temp. Transporte y
Almacenamiento:**
Entre 10 y 35 °C

Estabilidad:
12 meses en envase original
cerrado
(Proteger de temperaturas
extremas)

Inflamabilidad:
No.

Descripción

Sellador poliuretánico con una fórmula avanzada que cura en contacto con la humedad del aire.

Después de curado presenta elasticidad y resistencia superior. Desarrollado especialmente para aplicaciones industriales

Características

- Permanente.
- Flexible y elástico
- Resistente a la humedad
- Sella y Pega
- Adhiere sobre pinturas
- Puede ser pintado
- Resistente a rayos ultravioleta e infrarrojo
- Resistente a la intemperie

Usos

Sellado de carrocería, cajas de camiones, contenedores, cámaras de refrigeración, estructuras metálicas, unión de chapas, juntas de expansión, juntas internas y externas en pisos, carriles. Pueden pegarse y sellarse: Concreto/madera/aluminio/metales/poliéster/vidrio/pvc/azulejos/piedras/paneles/fibro cemento

Preparación de la superficie

Temperatura ambiente y de materiales: Entre 10°C y 20° C.

Humedad ambiente: Menor al 85 %.

Humedad de la madera: 10-12 %.

Dilución: No necesita.

Aplicación

Verifique que la superficie a adherir se encuentre limpia y seca, libre de aceites, grasas, polvo o residuos de cualquier tipo.

Cortar la punta del pomo y adaptarlo a la pistola aplicadora específica para este tipo de empaque. Adaptar el tipo aplicador a la pistola y cortarlo de acuerdo con la necesidad de llenado.

Presionar el mecanismo de la pistola para la salida del sellador K-PU40

Aplicar el producto y dar el acabado en la superficie con una espátula humedecida con agua removiendo excesos de producto.

SELLADOR DE POLIURETANO K-PU40

Rendimiento:

**D: DIAMETRO CONDUCTO
(mm)**

L: LARGO DE TIRA (m)

D	2	4	6	8	10
L	98	24	11	6	3.5

Herramientas:

Espátula

Limpieza:

Previo al secado: Acetona.

Endurecido: Abrasión.

Presentaciones

Cartucho x 0.4 Kg

Limpieza

Limpia los elementos de aplicación y posibles manchas con acetona inmediatamente finalizados su uso.

Precauciones

Mantener el envase bien cerrado, fuera del alcance de niños y mascotas.
Almacenar en lugar fresco y seco a menos de 40°C alejado de fuentes de calor.
Producto No Inflamable.
No congelar. Mantener por encima de los 5°C.

Primeros Auxilios

CONTACTO CON LOS OJOS: No se espera necesitar ninguno(a) sin embargo, lavar con agua durante no menos de 5 minutos, eliminar el producto químico independientemente del nivel de peligro.

CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón.

INHALACIÓN: No produce efectos nocivos para las personas.

INGESTIÓN: No inducir el vómito. Obtener atención médica si aparecen los síntomas. Entregar al proveedor de atención médica esta hoja de datos. La inducción del vómito puede conducir a la aspiración del material a los pulmones, con el potencial de causar neumonitis química que puede ser mortal.

NOTAS PARA EL MÉDICO: No hay mayor información de primeros auxilios.

SELLADOR DE POLIURETANO K-PU40

Observaciones

Antes de manipular el producto solicite y lea la hoja de datos de seguridad. La información provista en esta hoja de datos técnicos es dada de buena fe y resulta de pruebas que Química Kekol S.R.L. realiza basándose en ensayos verificados bajo condiciones controladas que aportan resultados confiables de parámetros establecidos.

Química Kekol S.R.L. garantiza la calidad de sus productos, no estando bajo nuestro control las formas, métodos o procesos de aplicación que deberán ser evaluados por el usuario según las condiciones en cada aplicación específica.

No asumimos responsabilidad alguna por el uso inadecuado de nuestros productos. Es deseable que los usuarios conozcan y utilicen la última versión actualizada de las hojas de datos técnicos, pudiendo solicitarlas a nuestro Dto. Técnico por email a Info@kekol.com.ar

